

Fiche Technique	
Date Revision 21/01/2002	Révision 0

Article No./Désignation

2302UAK

POUDMET Poudre de bronze

25 GR 80/20-325

Poudre de bronze, atomisée à l'eau,
de forme irrégulière.

Caractéristique contrôle	Unité	Valeur Minimale	Valeur Maximale	Valeur Cible	Valeur Indicative	Méthode
Physique						
Analyse physique :						
Granulométrie selon ISO 4497 cumulée :						
> 63 µm	%		0,10			IN.V.1007
> 45 µm	%		5,00			IN.V.1007
> 40 µm	%		10,00			IN.V.1007
Diamètre moyen Fisher dF	µm				10,50	IN.V.1011
Surface spécifique selon Fisher	cm ² /g				725,00	IN.V.1011
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm	g/cm ³	2,30	3,00			IN.V.1010
Chimique						
Analyse chimique :						
Étain (Sn)	%	19,50000	21,00000			IN.V.1138
Autres	%		0,50000			IN.V.1138
Perte sous hydrogène ISO 4491/2	%		0,150			IN.V.1134

FDS : Poudre de cupro-alliages

Les caractéristiques techniques et autres indications reprises dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ont pour but l'information de nos clients et ne les dispensent pas d'essayer, sous leur propre responsabilité, les produits décrits afin de déterminer leur mise en oeuvre selon l'utilisation prévue. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique et des améliorations de nos installations de production.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :

Adresse postale
Poudmet S.A.S.
BP 90319
F 60332 LIANCOURT CEDEX

Tél. : + 33 (0) 3 44 69 12 31
Fax : + 33 (0) 3 44 69 12 30
E-mail : info.poudmet@poudmet.fr

S.A.S. au capital de 500.000 €
SIRET Beauvais 528 945 660 000 25
TVA FR24 528 945 660
RCS Paris 528 945 660
APE 2444 Z